

Novamid[®] 2934A

PA6/66

挤出级别, 单丝牌号, 高度润滑, 超高粘度

单丝挤出的理想选择。超高粘度。通过拉伸更容易提高韧性。

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	200 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m³	ISO 1183
材料特性	干 / 已调节		
粘度	278 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628