

# Arnite® T04 200-FC

PBT

低粘度, 食品接触级

| 性能             | 典型资料 | 单位        | 测试方法           |
|----------------|------|-----------|----------------|
| 流变性能           | 数值   |           |                |
| 熔体体积流动速率       | 75   | cm³/10min | ISO 1133       |
| 温度             | 250  | °C        | ISO 1133       |
| 负荷             | 2.16 | kg        | ISO 1133       |
| 热性能            | 数值   |           |                |
| 熔融温度(10°C/min) | 225  | °C        | ISO 11357-1/-3 |
| 其它性能           | 数值   |           |                |
| 吸水率            | 0.45 | %         | Sim. to ISO 62 |
| 吸湿率            | 0.18 | %         | Sim. to ISO 62 |
| 密度             | 1300 | kg/m³     | ISO 1183       |

性能

# Arnite® T04 200-FC

粘度 - 剪切速度

