

# Arnite<sup>®</sup> T04 200

## PBT

低粘度

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b>	数值		
熔体体积流动速率	75	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
温度	250	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
<b>热性能</b>	数值		
熔融温度(10°C/min)	225	°C	ISO 11357-1/-3
<b>其它性能</b>	数值		
吸水率	0.45	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	0.18	%	Sim. to ISO 62
密度	1300	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

性能

# Arnite<sup>®</sup> T04 200

粘度 - 剪切速度

