

Pocan[®] BFN4221 S101

PBT-GF20 FR(40+30)

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
熔体体积流动速率	15	cm³/10min	ISO 1133
温度	260	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(垂直)	1.2	%	ISO 294-4
成型收缩率(平行)	0.7	%	ISO 294-4
机械性能	数值		
拉伸模量	8500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	90	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.4	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	8300	MPa	ISO 178
弯曲强度	140	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	35	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	30	kJ/m²	ISO 179/1eU
悬臂梁冲击强度 (+23°C)	30	kJ/m²	ISO 180/1U
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	220	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	207	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	222	°C	ISO 75-1/-2
厚度为h时的燃烧性	V-0	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	0.75	mm	IEC 60695-11-10
燃烧性 (1.5mm厚度)	V-0	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	V-0	class	IEC 60695-11-10

性能

Pocan[®] BFN4221 S101

性能	典型资料	单位	测试方法
测试用试样的厚度	3	mm	IEC 60695-11-10
电性能	数值		
体积电阻率	1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	33	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	525	V	IEC 60112
相对漏电起痕常数 (PLC)	0	class	UL 746A
其它性能	数值		
密度	1470	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
循环空气干燥机干燥温度	120	°C	
循环空气干燥机干燥温度	4-8	h	
熔体温度(Tmin - Tmax)	250-265	°C	
模具温度	70-90	°C	
允许在Tmax的停留时间	1.933E+22	min	