

Pocan[®] DP1105

PBT

注塑成型, 非增强, 流动性改良

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
熔体体积流动速率	42	cm³/10min	ISO 1133
温度	250	°C	ISO 1133
负荷	1.2	kg	ISO 1133
成型收缩率(垂直)	2.4	%	ISO 294-4
成型收缩率(平行)	2.2	%	ISO 294-4
机械性能	数值		
拉伸模量	2850	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	65	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	9	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	10	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	2750	MPa	ISO 178
弯曲强度	90	MPa	ISO 178
Flexural strain at flexural strength	6.5	%	ISO 178-A
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	135	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	110	kJ/m²	ISO 179/1eU
悬臂梁冲击强度 (+23°C)	80	kJ/m²	ISO 180/1U
Izod impact strength (-30°C)	70	kJ/m²	ISO 180-1U
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	223	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	65	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	160	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	1	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

性能

Pocan® DP1105

性能	典型资料	单位	测试方法
厚度为h时的燃烧性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	0.75	mm	IEC 60695-11-10
燃烧性（1.5mm厚度）	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
燃烧性 - 氧指数	25.1	%	ISO 4589-1/-2
灼热丝燃烧指数GWFI	700	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(1))	2	mm	IEC 60695-2-12
电性能	数值		
相对介电常数(100Hz)	3.4	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	3.2	—	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	14	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	224	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	>1E15	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	30.2	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
其它性能	数值		
吸水率	0.5	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	0.2	%	Sim. to ISO 62
密度	1310	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
Drying temperature circulating air dryer	120	°C	
Drying time circulating air dryer	4-8	h	
Residual moisture content	0.00-0.02	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	250-270	°C	
Mold temperature	80-100	°C	

性能

Pocan[®] DP1105

粘度 - 剪切速度

