

Pocan[®] ECOB3233HR

PBT-GF30

30% 玻纤增强, 注塑成型, 耐水解性, 流动性改良, 回收料含量

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
数值			
熔体体积流动速率	15	cm³/10min	ISO 1133
温度	260	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(垂直)	1	%	ISO 294-4
成型收缩率(平行)	0.3	%	ISO 294-4
机械性能			
数值			
拉伸模量	9600	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	125	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.9	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	9100	MPa	ISO 178
弯曲强度	200	MPa	ISO 178
弯曲强度对应的弯曲应变	3.2	%	ISO 178-A
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	65	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	55	kJ/m²	ISO 179/1eU
悬臂梁冲击强度 (+23°C)	55	kJ/m²	ISO 180/1U
Izod冲击强度(-30°C)	55	kJ/m²	ISO 180-1U
热性能			
数值			
熔融温度(10°C/min)	225	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	205	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	220	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.3	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

性能

Pocan® ECOB3233HR

性能	典型资料	单位	测试方法
线热膨胀系数(垂直)	1.3	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	0.75	mm	IEC 60695-11-10
燃烧性（1.5mm厚度）	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3	mm	IEC 60695-11-10
灼热丝燃烧指数GWFI	800	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(1))	0.8	mm	IEC 60695-2-12
灼热丝燃烧指数GWFI	800	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(2))	1.5	mm	IEC 60695-2-12
灼热丝引燃温度GWIT	825	°C	IEC 60695-2-13
GWIT (厚度(1))	0.8	mm	IEC 60695-2-13
灼热丝引燃温度GWIT	825	°C	IEC 60695-2-13
GWIT (厚度(2))	1.5	mm	IEC 60695-2-13
灼热丝引燃温度GWIT	825	°C	IEC 60695-2-13
GWIT (厚度(3))	3	mm	IEC 60695-2-13
电性能	数值		
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	>1E15	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	35	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	475	V	IEC 60112
相对漏电起痕常数（PLC）	1	class	UL 746A
其它性能	数值		
密度	1480	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
循环空气干燥机干燥温度	120	°C	
循环空气干燥机干燥温度	4-8	h	

性能

Pocan[®] ECOB3233HR

性能	典型资料	单位	测试方法
残余水分含量	0.00-0.02	%	acc. to Karl Fischer
熔体温度(Tmin - Tmax)	250-270	°C	
模具温度	80-100	°C	