

Arnite[®] A08 100

PET

超高粘度, 挤出, 食品接触级

| 性能 | 典型资料 | 单位 | 测试方法 |
|------------------------|------|------------------------|-----------------|
| 流变性能 | 数值 | | |
| 熔体体积流动速率 | 5 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| 温度 | 275 | °C | ISO 1133 |
| 负荷 | 5 | kg | ISO 1133 |
| 热性能 | 数值 | | |
| 熔融温度(10°C/min) | 255 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 其它性能 | 数值 | | |
| 吸湿率 | 0.3 | % | Sim. to ISO 62 |
| 密度 | 1390 | kg/m ³ | ISO 1183 |
| 材料特性 | 数值 | | |
| 相对溶液粘度 M-甲酚, 1g/ 100ml | 2.37 | — | Envalior Method |