

Arnitel[®] E2-UV

TPC-ET

UV母料, 仅有黑色, TPC基料

Envalior提供了完整的热塑性聚酯弹性体产品组合。这些材料以Arnitel[®]的商品名出售，在低温（低至-50 °C）下具有出色的柔韧性和良好的耐热性。Arnitel[®]具有抗紫外线的固有稳定性，但是如果需要高紫外线性能，我们建议使用紫外线稳定色母粒。对于厚壁应用（注塑或挤出），我们建议使用Arnitel[®] E1-UV。Arnitel[®] E2-UV专为黑色的薄膜应用而开发。它基于Arnitel[®]载体，在任何Arnitel[®]中显示出良好的分散性类型。

性能	典型资料	单位	测试方法
材料特性	数值		
熔体体积流动速率	20	cm³/10min	ISO 1133
温度	190	°C	ISO 1133
负荷	10	kg	ISO 1133
密度	1270	kg/m³	ISO 1183
熔点	160	°C	
活性耐UV成分	30	%	
用于优化性能	6 - 10	%	