

Arnitel[®] EE8479

TPC-ET

注塑成型

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
熔体体积流动速率	55	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(平行)	0.8	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1	%	ISO 294-4
机械性能	数值		
邵氏硬度A (3s)	82	—	ISO 868
拉伸模量	20	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	12	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	900	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	180	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	数值		
密度	1080	kg/m³	ISO 1183
吸水率	0.8	%	Sim. to ISO 62