

Arnitel[®] EL591

TPC-ET

注塑成型

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
熔体体积流动速率	27	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
机械性能	数值		
绍氏硬度D (3s)	55	—	ISO 868
拉伸模量	270	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	36	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	14	MPa	ISO 527-1/-2
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	207	°C	ISO 11357-1/-3
电性能	数值		
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
其它性能	数值		
密度	1210	kg/m³	ISO 1183