

Arnitel[®] FM8226

TPC-ET

注塑成型, 挤出

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
熔体体积流动速率	32	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
机械性能	数值		
绍氏硬度D (3s)	35	—	ISO 868
邵氏硬度A (3s)	85	—	ISO 868
拉伸模量	33	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	15	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	900	%	ISO 527-1/-2
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	158	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	数值		
密度	1090	kg/m³	ISO 1183