

Arnitel[®] PM460-H

TPC-ET

注塑成型, 热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
熔体体积流动速率	9.6	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
机械性能	数值		
绍氏硬度D (3s)	45	—	ISO 868
拉伸模量	120	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	19.5	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	205	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	5.4	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	8.4	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	13.3	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	15.5	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-30°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	216	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(0.45 MPa)	65	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	数值		
密度	1210	kg/m³	ISO 1183