

Arnitel[®] PM580

TPC-ET

挤出级别

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
数值			
熔体体积流动速率	4	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
机械性能			
数值			
绍氏硬度D (3s)	53	—	ISO 868
拉伸模量	220	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	24	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	170	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	9.5	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	14	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	18	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	20	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	16	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-30°C)	25	kJ/m²	ISO 180/1A
弯曲模量	240	MPa	ISO 178
机械性能 (冲压)			
数值			
断裂应力 (垂直)	43	MPa	ISO 527-1/-2
撕裂强度 (垂直)	141	kN/m	ISO 34-1; Method B
撕裂强度 (平行)	149	kN/m	ISO 34-1; Method B
断裂应变 (垂直)	710	%	ISO 527-1/-2

性能 (临时的)

Arnitel[®] PM580

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	218	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	100	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度(50°C/h 50N)	80	°C	ISO 306
维卡软化温度 (50°C/h 10N)	204	°C	ISO 306
线热膨胀系数(平行)	1.1	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1.1	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
其它性能	数值		
密度	1240	kg/m³	ISO 1183
吸水率	2.5	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	0.4	%	Sim. to ISO 62