

ALTECH PA6 A 1000/716 IM

MOCOM

基础聚合物	聚酰胺6
颜色	本色,灰色
特殊功能	热老化稳定性,抗冲改性,注塑等级,良好的加工稳定性,成核的
市场细份	汽车,机械
应用领域	服装/扣件,注塑部件
典型应用	功能部件,外壳件

预干燥条件 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里
for 2-12 h
取决于湿度含量
不必要的 <0,15 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 250-270 °C
注塑模具温度 60-100 °C

存储 干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	1200 / -	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	35 / -	MPa	ISO 178
拉伸模量	1400 / -	MPa	ISO 527
屈服应力	36 / -	MPa	ISO 527
屈服伸长率	5.1 / -	%	ISO 527
断裂伸长率	150 / -	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	35 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	46 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	221 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	1.4 - 1.8	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.4 - 1.8	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1040 / -	kg/m ³	ISO 1183