

Ultramid® B36 SL
PA6

BASF

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	215	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	9.5	%	类似ISO 62
吸湿性	2.6	%	类似ISO 62
密度	1140	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.06	%	-
堆积密度	780	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	218	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

特征

加工方法	特殊性能
薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型	透明.
供货形式	特征
粒料	防护性能, 软质
添加剂	
润滑剂	