

Ultramid® B40 L

PA6

BASF

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	220	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	9.5	%	类似ISO 62
吸湿性	2.6	%	类似ISO 62
密度	1140	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.06	%	-
堆积密度	780	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	250	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

特征

加工方法	生态估价
薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型	食物接触声明, FDA 21 CFR认证
供货形式	应用
粒料	单纤纺丝

添加剂	
润滑剂	