

Ultramid® C40LX 01

PA66/6

BASF

热性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
熔融温度, 10°C/min	190	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
吸水性	10.5	%	类似ISO 62
吸湿性	3.2	%	类似ISO 62
密度	1120	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.08	%	-
堆积密度	700	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
粘数.	250	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

特征

加工方法 其它挤出成型	特殊性能 透明.
供货形式 粒料	特征 共聚物
添加剂 润滑剂	应用 单纤纺丝