

## 技术数据表



### ALCOM PC 740/1.1 CF20



## MOCOM

基础聚合物	聚碳酸酯
填料/添加剂系统	20 % 碳纤
特殊功能	导电,较低的表面电阻率,高硬度,热老化稳定性
市场细分	机械,多样的
应用领域	注塑部件
典型应用	外壳件,功能部件,防护帽

预干燥条件 120 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里  
for 2-4 h  
不必要的 <0,02 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 290-330 °C  
注塑模具温度 80-130 °C

存储 干燥, 避免光照

性能	数值	单位	试验方法
<b>机械性能</b>			
弯曲模量	12800	MPa	ISO 178
弯曲强度	230	MPa	ISO 178
拉伸模量	13800	MPa	ISO 527
断裂应力	160	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.1	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	43	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	8.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	6.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
维卡B50	150	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	143	°C	ISO 75-1/-2
<b>电性能</b>			
表面电阻率	50	Ohm	IEC 62631-3-2
<b>流变性能</b>			
收缩率-纵向 ( 24小时 )	0.1 - 0.2	%	ISO 294-4
收缩率-横向 ( 24小时 )	0.1 - 0.3	%	ISO 294-4
<b>物理特性</b>			
密度	1280	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183