

技术数据表



ALTECH PP-B B 4430/500 MR30

MOCOM

基础聚合物	Polypropylene Copolymer
填料/添加剂系统	30 % 矿物
颜色	黑色
特殊功能	易脱模,良好的加工稳定性
市场细份	汽车,建筑
应用领域	紧固件,运输系统
典型应用	未喷涂的壳件及汽车饰件,缓冲器,功能部件

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 80-120 °C for 2-3 h 在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-250 °C 注塑模具温度 20-70 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	1300	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	25	MPa	ISO 178
拉伸模量	1500	MPa	ISO 527
屈服应力	18	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4,7	%	ISO 527
断裂伸长率	70	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	115	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	20	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	2	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	64	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	55	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	163	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	10	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2,16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	1 - 1,4	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1,4 - 1,8	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1140	kg/m ³	ISO 1183