

技术数据表



ALTECH PP-H A 3020/100 GB20



基础聚合物	均聚聚丙烯
填料/添加剂系统	20 % 玻珠
颜色	黑色,本色
特殊功能	热老化稳定性,易脱模,良好的加工稳定性
市场细分	建筑,汽车,包装
应用领域	注塑部件,外饰部件,服装/扣件,车内装饰件
典型应用	外壳件,功能部件

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 80-120 °C for 2-3 h
	在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h
	取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-250 °C 注塑模具温度 20-70 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	1700	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	34	MPa	ISO 178
拉伸模量	1800	MPa	ISO 527
屈服应力	28	MPa	ISO 527
屈服伸长率	7.7	%	ISO 527
断裂伸长率	43	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	38	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	10	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	3.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	2	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能			
维卡B50	94	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	62	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	166	°C	ISO 11357

流变性能			
熔体体积流动速度	3	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	0.7 - 0.9	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1 - 1.2	%	ISO 294-4

物理特性			
密度	1030	kg/m ³	ISO 1183