

**Purell HP570U**
**PP HOMO**
**LyondellBasell Industries**

流变性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
熔融指数, MFI	75	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
拉伸模量	1350	MPa	ISO 527
屈服应力	32	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	2	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
球压硬度	62	MPa	ISO 2039-1

热性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
热变形温度, 0.45 MPa	80	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	152	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
密度	900	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

**特征**

<b>加工方法</b>	<b>特征</b>
注塑	低翘曲, 均聚物
<b>特殊性能</b>	<b>应用</b>
消毒, 环氧乙烷灭菌(EtO), 蒸汽灭菌	药物