

Purell HP570Y**PP HOMO**

LyondellBasell Industries

Processing Method: Continuous Filament/Spinning; Fibers; Melt Blown.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	1200	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

特征

加工方法
其它挤出成型

特征
防护性能, 均聚物

供货形式
粒料