

Purell RP370M
PP RANDOM
LyondellBasell Industries

流变性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
熔融指数, MFI	8	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
拉伸模量	850	MPa	ISO 527
屈服应力	25	MPa	ISO 527
屈服伸长率	14	%	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	7	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
热变形温度, 0.45 MPa	68	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	135	°C	ISO 306

其它性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法
注塑, 薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

特征
High Gloss, 可焊的, 共聚物, 随机共聚物

特殊性能
透明., 消毒, 环氧乙烷灭菌(EtO), 蒸汽灭菌

应用
药物