

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
撕裂强度	21	kN/m	ISO 34-1
耐磨性	240	mm³	ISO 4649
肖氏硬度A, 3s	42	-	ISO 868
拉伸强度	4	MPa	ISO 37
断裂伸长率	710	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.1	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	6	MPa	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	930	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑