

机械性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
撕裂强度	32	kN/m	ISO 34-1
耐磨性	240	mm³	ISO 4649
肖氏硬度A, 3s	54	-	ISO 868
拉伸强度	6.1	MPa	ISO 37
断裂伸长率	655	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.9	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	9.6	MPa	ISO 37

其它性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
密度	990	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法

注塑