

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
撕裂强度	20	kN/m	ISO 34-1
肖氏硬度A, 3s	39	-	ISO 868
拉伸强度	4.4	MPa	ISO 37
断裂伸长率	750	%	ISO 37
100%应变时的应力	0.8	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	4.2	MPa	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1000	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑