

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	90	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	94	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	40	-	ISO 868
拉伸强度	2.7	MPa	ISO 37
断裂伸长率	340	%	ISO 37
100%应变时的应力	2	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	9.3	MPa	ISO 37
撕裂强度	21	kN/m	ISO 6383
耐磨性	298	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1060	kg/m³	ISO 2781

## 特征

### 加工方法

注塑