

机械性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
时恒定应变下的永久变形, 70°C			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	35.2	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	49	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	63	-	ISO 868
拉伸强度	9.5	MPa	ISO 37
断裂伸长率	545	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.9	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	10.2	MPa	ISO 37
撕裂强度	44	kN/m	ISO 6383
耐磨性	52	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
密度	890	kg/m³	ISO 2781

## 特征

### 加工方法

注塑