

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	37	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	38	%	ISO 815
肖氏硬度A, 3s	49	-	ISO 868
拉伸强度	6.6	MPa	ISO 37
断裂伸长率	560	%	ISO 37
100%应变时的应力	1.4	MPa	ISO 37
300%应变时的应力	9.6	MPa	ISO 37
撕裂强度	25	kN/m	ISO 6383
耐磨性	268	mm³	DIN 53516

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1190	kg/m³	ISO 2781

特征

加工方法
注塑