



+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

KALBIS

Desmopan® 359X DPS300

TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
时恒定应变下的永久变形, 70°C	35.9	%	ISO 815
撕裂强度	225	kN/m	ISO 34-1
肖氏硬度D, 15s	61	-	ISO 868

其它性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
密度	1230	kg/m³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80 - 110	°C	-
注塑熔体温度	210 - 230	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

特征

加工方法	应用
注塑	运动器械

添加剂
脱模助剂