



Desmopan 365X DPS300

TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
撕裂强度	270	kN/m	ISO 34-1
耐磨性	50	mm³	ISO 4649
肖氏硬度D, 15s	67	-	ISO 868
拉伸强度	57	MPa	ISO 37
断裂伸长率	320	%	ISO 37
100%应变时的应力	28	MPa	DIN 53504
300%应变时的应力	52	MPa	DIN 53504

其它性能 ISO数据	数值	单位	试验方法
密度	1240	kg/m³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	≤ 110	°C	-
注塑熔体温度	220 - 240	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

特征

加工方法

注塑