


半芳香族聚酰胺
含碳纤维，PTFE，润滑改性，本色（黑）

物理性能		测试方法	试样类型	单位	典型值
密度		ISO 1183-3		g/cm³	1,39
吸水率	23°C / 24h	ISO 62	MPTS ISO 3167 A	%	<0,3
线性收缩率		DIN 16742	MPTS ISO 3167 A	%	0,1-0,4
机械性能 在 23°C / 50% rh 条件下测试					
拉伸强度	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	MPa	210
拉伸伸长率（最大力值时）	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	%	2
拉伸模量	dry, @1 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	GPa	16
弯曲强度	dry, @10 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	MPa	295
弯曲伸长率（最大力值时）	dry, @10 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	%	2,8
弯曲模量	dry, @2 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	GPa	14
简支梁冲击强度	dry	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m²	43
简支梁冲击强度	dry		80x10x4mm	kJ/m²	43
简支梁冲击强度	-30°C	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m²	38
热学性能					
热变形温度	HDT A	ISO 75	molded sample	°C	270
连续使用温度	20.000 h	IEC 60216	MPTS ISO 3167 A	°C	165
使用温度	during lifetime max. 200h		MPTS ISO 3167 A	°C	195
热膨胀系数		ISO 11359	10x8x4 mm	10 ⁻⁵ /K	2
电学性能					
条形电极绝缘电阻	R25	DIN IEC 60167	MPTS ISO 3167 A	Ω	<10 ⁵
表面电阻	ROB	DIN IEC 60093	Ronde 60x4mm	Ω	<10 ⁴

主要特点



改善摩擦和耐磨性能。专为免润滑剂运行优化。具有强度及刚性的部件。和PA66相比，尺寸和电学性质受湿度和温度的影响较低。 导电，适用于连续的静电释放。

半芳香族聚酰胺

含碳纤维, PTFE, 润滑改性, 本色 (黑)

建议加工参数

预干燥

建议在加工前使用合适的干燥设备对粒料进行预干燥。粒料可能会从环境中吸收水分。

干燥器种类	温度 °C	干燥时间 (小时)
脱湿干燥机	80	16 - >16
真空干燥机	105	4 - 5

加工参数

料筒后段	°C	320 - 340
料筒中段	°C	320 - 345
料筒前段	°C	325 - 350
射嘴	°C	320 - 330
模温	°C	135 - 160
熔体温度	°C	330

通常该产品可以在常规注塑机上进行加工, 并遵从一般技术导则。所有纤维和填料类添加物都有可能造成设备磨损。因此对于增强改性热塑性材料的加工, 炮筒和螺杆通常需要进行耐磨保护。请避免熔融的材料在炮筒中长时间停留。当生产中断时请降低温度!

供货形式及存储

除非特别注明, 本材料会以密封袋装的 3mm 粒料形式进行交付。建议在常温干燥的室内存储。

附加信息

在加工过程中, 含水量不得超过 0.05%, 否则可能会出现分子降解和表面缺陷 (如银纹等)。高于 350°C 的加工温度可能会快速造成热降解, 因此需要避免。加工说明仅作为一般使用时的参考。鉴于不同设备、制件几何形状及体积等条件间的较大差异, 对于特定应用可能需要采用不同的设定。高温聚合物对设备上的工具钢会有更高要求。请联系我们以获取更多信息。

00665 12 03 19

Europe and Head Office

Lehmann&Voss&Co. KG
Alsterufer 19
20354 Hamburg
Germany
Tel +49 40 44 197-530
Email: luvocom@lehvoss.de

North America

LEHVOSS North America, LLC
185 South Broad Street
Pawcatuck, CT 06379
USA
Tel +1-855-681-3226
Email: info@lehvoss.us

Asia

LEHVOSS (Shanghai) Chemical Trading Co., Ltd.
Unit 4805, 8 Xingyi Road
Changning District, Shanghai 200336
China
Tel +86 21 62785181
Email: info@lehvoss.cn

