

聚酰胺 6
无填充，增韧改性，本色

物理性能		测试方法	试样类型	单位	典型值
密度		ISO 1183-3		g/cm³	1,06
吸水率	23°C / 24h	ISO 62	MPTS ISO 3167 A	%	<1,3
机械性能 在 23°C / 50% rh 条件下测试					
拉伸强度	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	MPa	50
拉伸伸长率 (最大力值时)	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	%	5,5
拉伸模量	dry, @1 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	GPa	2
简支梁冲击强度	dry	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m²	NB
简支梁冲击强度	dry		80x10x4mm	kJ/m²	NB
简支梁缺口冲击强度	dry	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m²	20
热学性能					
熔点	DSC	ISO 11357	molded sample	°C	220

主要特点

抗冲击。

聚酰胺 6
无填充，增韧改性，本色

建议加工参数

预干燥

建议在加工前使用合适的干燥设备对粒料进行预干燥。粒料可能会从环境中吸收水分。

干燥器种类	温度 °C	干燥时间 (小时)
脱湿干燥机	75	10 - 16
或	105	4 - 6

加工参数

料筒后段	°C	250 - 270
料筒中段	°C	270 - 290
料筒前段	°C	280 - 300
射嘴	°C	270 - 280
模温	°C	70 - 110
熔体温度	°C	270

通常该产品可以在常规注塑机上进行加工，并遵从一般技术导则。所有纤维和填料类添加物都有可能造成设备磨损。因此对于增强改性热塑性材料的加工，炮筒和螺杆通常需要进行耐磨保护。请避免熔融的材料在炮筒中长时间停留。当生产中断时请降低温度！

供货形式及存储

除非特别注明，本材料会以密封袋装的 3mm 粒料形式进行交付。建议在常温干燥的室内存储。

附加信息

在加工过程中，含水量不得超过 0.05%，否则可能会出现分子降解和表面缺陷（如银纹等）。过高的预干燥温度可能会造成变色。加工说明仅作为一般使用时的参考。鉴于不同设备、制件几何形状及体积等条件间的较大差异，对于特定应用可能需要采用不同的设定。请联系我们以获取更多信息。

24 10 19

Head Office
WMK Plastics GmbH
Lueneschlossstrasse 42
42657 Solingen
Germany
Tel +49 212 382418 - 0
Email: info@wmk-plastics.de

