

Grilamid 2D 20 nat PA612

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product-nomenclature according to ISO 1874:
PA612, EM, 22-020

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	2300 / 1600	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	60 / 50	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	4 / 16	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	5 / 10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	6 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
肖氏硬度D (15s)	81 / 76	-	ISO 868

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 °C/min)	218 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	60 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (0.45 MPa)	130 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	110 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	90 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	80	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	150	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E8 / 1E8	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E10	Ohm	IEC 60093
电介质强度	32 / 32	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	2.8 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.3 / -	%	类似ISO 62
密度	1060 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	1.7 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	1.7 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据

加工方法

薄膜挤出成型, 其它挤出成型

供货形式

切粒

材料特性

高粘度

工业及消费品

家庭用品, 机械工程, 工具及零件

供应地区	食品接触
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	欧盟要求, FDA