

Grilon BGZ-15

PA6-GF15

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA6-Hi, MHR, 14-060N, GF 15

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	5400 / 2900	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	120 / 70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	4 / 8	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	70 / 80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	60 / 70	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	13 / 20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	7 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 °C/min)	222 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	190 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	120 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	40 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	100 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	90 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	160	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E12 / 1E10	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	35 / 32	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	500 / 500	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	7 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2 / -	%	类似ISO 62
密度	1190 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.2 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.7 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据

加工方法

注塑

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

供货形式

切粒

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲