

Grilon BRZ 247 W


PA6

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG


机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	650 / 380	MPa	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	120 / N	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	7 / 10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 °C/min)	215 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	40 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (0.45 MPa)	75 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	140 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	150 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	31 / 29	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 500	-	IEC 60112
其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	8 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1120 / -	kg/m ³	ISO 1183

函数


粘度 - 剪切速度




剪切应力 - 剪切速度




动态剪切模量 - 温度




动态剪切模量 - 温度




应力 - 应变.




应力 - 应变.



正割模量 - 应变.



正割模量 - 应变.



典型数据

加工方法

其它挤出成型

供货形式

切粒

添加剂

增塑剂

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

耐化学性

酸类

- 😊 醋酸 (5g/100g) (23 °C)
- 😊 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23 °C)
- 😊 乳酸 (10g/100g) (23 °C)
- 🚫 盐酸 (36g/100g) (23 °C)
- 🚫 硝酸 (40g/100g) (23 °C)
- 🚫 硫酸 (38g/100g) (23 °C)
- 🚫 硫酸 (5g/100g) (23 °C)
- 🚫 铬酸溶液 (40g/100g) (23 °C)

碱类

材料特性

韧性

汽车

进气系统, 冷却及空调系统

电子电器

电线电缆

工业及消费品

液压及气动, 机械工程, 传动装置

- ☹️ 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23 °C)
- ☹️ 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23 °C)
- ☹️ 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23 °C)

醇类

- ☹️ 异丙醇 (23 °C)
- ☹️ 甲醇 (23 °C)
- ☹️ 乙醇 (23 °C)

碳氢化合物

- ☹️ 正乙烷 (23 °C)
- ☹️ 甲苯 (23 °C)
- ☹️ 异辛烷 (23 °C)

酮类

- ☹️ 丙酮 (23 °C)

醚类

- ☹️ 乙醚 (23 °C)

矿物油

- ☹️ SAE 10W40号多效润滑油 (23 °C)
- ☹️ SAE 10W40号多效润滑油 (130 °C)
- ☹️ SAE 89/90号变速箱润滑油 (130 °C)
- ☹️ 绝缘油 (23 °C)

标准燃油

- ☹️ ISO 1817 燃油1号 (60 °C)
- ☹️ ISO 1817 燃油2号 (60 °C)
- ☹️ ISO 1817 燃油3号 (60 °C)
- ☹️ ISO 1817 燃油4号 (60 °C)
- ☹️ 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23 °C)
- ☹️ 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23 °C)
- ☹️ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23 °C)
- ☹️ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90 °C)
- ☹️ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90 °C)

盐溶液

- ☹️ 氯化钠溶液(10g/100g) (23 °C)
- 🚫 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23 °C)
- ☹️ 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23 °C)
- ☹️ 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23 °C)
- ☹️ 氯化锌溶液 (50g/100g) (23 °C)

其它

- ☹️ 乙酸乙酯 (23 °C)
- 🚫 过氧化氢 (23 °C)
- ☹️ DOT4号刹车油 (130 °C)
- ☹️ 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108 °C)

- 😊 1g/100g 基苯氧-聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23 °C)
- 😊 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23 °C)
- 😊 水 (23 °C)
- 😊 去离子水 (90 °C)
- 🚫 酚溶液(5g/100g) (23 °C)