

## Grilon CR 9 HV

PA\*

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

### 材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA 6/12, FT, 22-020

| 机械性能 | 干 / 湿   | 单位  | 测试标准         |
|------|---------|-----|--------------|
| 拉伸模量 | - / 550 | MPa | ISO 527-1/-2 |

| 热性能              | 干 / 湿   | 单位 | 测试标准           |
|------------------|---------|----|----------------|
| 熔融温度 (10° C/min) | 200 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |

| 其它性能 | 干 / 湿    | 单位    | 测试标准     |
|------|----------|-------|----------|
| 吸水性  | 9 / -    | %     | 类似ISO 62 |
| 吸湿性  | 2 / -    | %     | 类似ISO 62 |
| 密度   | 1100 / - | kg/m³ | ISO 1183 |

| 机械性能(薄膜)              | 干 / 湿   | 单位             | 测试标准           |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 屈服应力 (平行)             | 30 / -  | MPa            | ISO 527-3      |
| 屈服应力 (垂直)             | 30 / -  | MPa            | ISO 527-3      |
| 屈服应变 (平行)             | 10 / -  | %              | ISO 527-3      |
| 屈服应变 (垂直)             | 10 / -  | %              | ISO 527-3      |
| 最大应变 (平行)             | 800 / - | %              | ISO 527-3      |
| 最大应变 (垂直)             | 900 / - | %              | ISO 527-3      |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 (平行)        | 20 / -  | N              | ISO 6383-2     |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 (垂直)        | 20 / -  | N              | ISO 6383-2     |
| 继续撕裂强度 (平行)           | 65 / -  | N/mm           | ISO 6383-1     |
| 继续撕裂强度 (垂直)           | 65 / -  | N/mm           | ISO 6383-1     |
| 光泽度, 60°              | 130 / - | -              | ISO 2813       |
| 水蒸汽透过率 (23° C/85%RH)  | 15 / -  | g/(m²*d)       | ISO 15106-1/-2 |
| 氧气透过率 (23° C/0%RH)    | 55 / -  | cm³/(m²*d*bar) | ISO 15105-1/-2 |
| 氧气透过率 (23° C/85%RH)   | 75 / -  | cm³/(m²*d*bar) | ISO 15105-1/-2 |
| 二氧化碳透过率 (23° C/0%RH)  | 200 / - | cm³/(m²*d*bar) | ISO 15105-1/-2 |
| 二氧化碳透过率 (23° C/85%RH) | 350 / - | cm³/(m²*d*bar) | ISO 15105-1/-2 |
| 断裂应力 (平行)             | 80      | MPa            | ISO 527-3      |
| 断裂应力 (垂直)             | 75      | MPa            | ISO 527-3      |
| Gelboflex测试           | 800     | holes/m²       | EMS            |

| 流变性能         | 干 / 湿   | 单位        | 测试标准     |
|--------------|---------|-----------|----------|
| 体积熔融指数 (MVR) | 30 / -  | cm³/10min | ISO 1133 |
| 温度           | 275 / - | °C        | ISO 1133 |
| 载荷           | 5 / -   | kg        | ISO 1133 |


### 函数

创建日期: 2018-09-11 数据源: [www.materialdatacenter.com](http://www.materialdatacenter.com)


到本信息制作时, 我们认为它是准确的。尽管如此, 无论是EMS-CHEMIE AG, 还是任何的关联方都不对此信息的适用性以及使用结果承担任何责任。EMS-CHEMIE AG也不允许或支持在医疗植入应用中使用其任何产品。这一信息是由技术熟练的人在他们的自己的判断和风险评估下使用的, 与和本产品相关的其他产品和进程无关。这不是任何专利或其他专有权利的使用许可证。本产品的使用取决于客户, 而不是EMS-CHEMIE AG。客户必须确定信息使用的适用性以及材料使用的可预见性, 使用方式, 以及是否侵害任何专利。这些信息只给出了典型的性能, 不用于规范使用。EMS-CHEMIE AG有权作出补充, 删除或修改的信息在任何时间, 恕不另行通知。

页: 1/5


粘度 - 剪切速度




剪切应力 - 剪切速度




动态剪切模量 - 温度




应力 - 应变.




应力 - 应变.




正割模量 - 应变.



正割模量 - 应变.



应力 - 应变(薄膜)



典型数据

加工方法

薄膜挤出成型, 薄膜挤吹, 其它挤出成型

供货形式

切粒

特殊性能

透明.

材料特性

防护性能, 韧性, 高粘度, 共聚尼龙

包装

拉伸薄膜

食品接触

欧盟要求, FDA

## 供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

## 耐化学性

## 酸类

- 😊 醋酸 (5g/100g) (23 °C)
- 😊 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23 °C)
- 😊 乳酸 (10g/100g) (23 °C)
- ☹️ 盐酸 (36g/100g) (23 °C)
- ☹️ 硝酸 (40g/100g) (23 °C)
- ☹️ 硫酸 (38g/100g) (23 °C)
- ☹️ 硫酸 (5g/100g) (23 °C)
- ☹️ 铬酸溶液 (40g/100g) (23 °C)

## 碱类

- 😊 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23 °C)
- 😊 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23 °C)
- 😊 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23 °C)

## 醇类

- 😊 异丙醇 (23 °C)
- 😊 甲醇 (23 °C)
- 😊 乙醇 (23 °C)

## 碳氢化合物

- 😊 正乙烷 (23 °C)
- 😊 甲苯 (23 °C)
- 😊 异辛烷 (23 °C)

## 酮类

- 😊 丙酮 (23 °C)

## 醚类

- 😊 乙醚 (23 °C)

## 矿物油

- 😊 SAE 10W40号多效润滑油 (23 °C)
- 😊 SAE 10W40号多效润滑油 (130 °C)
- 😊 SAE 89/90号变速箱润滑油 (130 °C)
- 😊 绝缘油 (23 °C)

## 标准燃油

- 😊 ISO 1817 燃油1号 (60 °C)
- 😊 ISO 1817 燃油2号 (60 °C)
- 😊 ISO 1817 燃油3号 (60 °C)
- 😊 ISO 1817 燃油4号 (60 °C)
- 😊 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23 °C)
- 😊 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23 °C)

创建日期: 2018-09-11 数据源: [www.materialdatacenter.com](http://www.materialdatacenter.com)

到本信息制作时, 我们认为它是准确的。尽管如此, 无论是EMS-CHEMIE AG, 还是任何的关联方都不对此信息的适用性以及使用结果承担任何责任。EMS-CHEMIE AG也不允许或支持在医疗植入应用中使用其任何产品。这一信息是由技术熟练的人在他们的自己的判断和风险评估下使用的, 与和本产品相关的其他产品和进程无关。这不是任何专利或其他专有权利的使用许可证。本产品的使用取决于客户, 而不是EMS-CHEMIE AG。客户必须确定信息使用的适用性以及材料使用的可预见性, 使用方式, 以及是否侵害任何专利。这些信息只给出了典型的性能, 不用于规范使用。EMS-CHEMIE AG有权作出补充, 删除或修改的信息在任何时间, 恕不另行通知。

- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23 °C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90 °C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90 °C)

## 盐溶液

- 😊 氯化钠溶液(10g/100g) (23 °C)
- 🚫 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23 °C)
- 😊 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23 °C)
- 😊 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23 °C)
- 😊 氯化锌溶液 (50g/100g) (23 °C)

## 其它

- 😊 乙酸乙酯 (23 °C)
- 🚫 过氧化氢 (23 °C)
- 🚫 DOT4号刹车油 (130 °C)
- 🚫 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108 °C)
- 😊 1g/100g 基苯氧- 聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23 °C)
- 😊 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23 °C)
- 😊 水 (23 °C)
- 😊 去离子水 (90 °C)
- 🚫 酚溶液(5g/100g) (23 °C)