

Grilon TSG-50

PA666-GF50

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA 66+PA 6, MHR, 14-160 N, GF50

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	16500 / 10000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	240 / 150	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 5	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C)	90 / 100	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	80 / 90	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	15 / 20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	11 / 12	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	270 / 160	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	220 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	165 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	15 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	100 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	90 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	220	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E11 / 1E9	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E10	Ohm	IEC 60093
电介质强度	31 / 31	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112


其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	6 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1560 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.3 / -	%	ISO 294-4, 2577

函数

动态剪切模量 - 温度

动态剪切模量 - 温度



典型数据

加工方法

汽车

注塑

进气系统, 动力系统及车身底盘

供货形式

电子电器

切粒

电器设施, 电器设备

供应地区

工业及消费品

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

家庭用品, 机械工程, 体育及消费品, 工具及零件

耐化学性

酸类

- ☺ 醋酸 (5g/100g) (23 °C)
- ☺ 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23 °C)
- ☺ 乳酸 (10g/100g) (23 °C)
- ⊖ 盐酸 (36g/100g) (23 °C)
- ⊖ 硝酸 (40g/100g) (23 °C)
- ⊖ 硫酸 (38g/100g) (23 °C)
- ⊖ 硫酸 (5g/100g) (23 °C)
- ⊖ 铬酸溶液 (40g/100g) (23 °C)

碱类

- ☺ 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23 °C)
- ☺ 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23 °C)
- ☺ 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23 °C)

醇类

- ☺ 异丙醇 (23 °C)
- ☺ 甲醇 (23 °C)
- ☺ 乙醇 (23 °C)

碳氢化合物

- 😊 正乙烷 (23 °C)
- 😊 甲苯 (23 °C)
- 😊 异辛烷 (23 °C)

酮类

- 😊 丙酮 (23 °C)

醚类

- 😊 乙醚 (23 °C)

矿物油

- 😊 SAE 10W40号多效润滑油 (23 °C)
- 😊 SAE 10W40号多效润滑油 (130 °C)
- 😊 SAE 89/90号变速箱润滑油 (130 °C)
- 😊 绝缘油 (23 °C)

标准燃油

- 😊 ISO 1817 燃油1号 (60 °C)
- 😊 ISO 1817 燃油2号 (60 °C)
- 😊 ISO 1817 燃油3号 (60 °C)
- 😊 ISO 1817 燃油4号 (60 °C)
- 😊 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23 °C)
- 😊 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23 °C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23 °C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90 °C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90 °C)

盐溶液

- 😊 氯化钠溶液(10g/100g) (23 °C)
- 🚫 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23 °C)
- 😊 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23 °C)
- 😊 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23 °C)
- 😊 氯化锌溶液 (50g/100g) (23 °C)

其它

- 😊 乙酸乙酯 (23 °C)
- 🚫 过氧化氢 (23 °C)
- 😊 DOT4号刹车油 (130 °C)
- 😊 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108 °C)
- 😊 1g/100g 基苯氧- 聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23 °C)
- 😊 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23 °C)
- 😊 水 (23 °C)
- 😊 去离子水 (90 °C)
- 🚫 酚溶液(5g/100g) (23 °C)