

Grivory HT2C-3X LF black 9833
PA6T/66-CF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA6T/66, MHS, 14-250,CF30+Z

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	24000 / 24000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	240 / 210	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1.5 / 2	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	40 / 40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	40 / 40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	7 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	5 / 5	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	290 / 260	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 °C/min)	310 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	280 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	210 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	10 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	70 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	140	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	270	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	50 / 50	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 100	Ohm	IEC 60093
电介质强度	3 / 3	kV/mm	IEC 60243-1

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	4.3 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1400 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.3 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据

加工方法

注塑

材料特性

较高的耐磨及耐磨耗性能, 较高的耐酒精, 共聚尼龙, 部分芳香族尼龙

供货形式

切粒

汽车

空气增压系统, 液压系统, 油路系统, 动力系统及车身底盘, 内饰

特殊性能

防静电的, 较高的耐热性

电子电器

电器设备

创建日期: 2018-09-11 数据源: www.materialdatacenter.com

到本信息制作时, 我们认为它是准确的。尽管如此, 无论是EMS-CHEMIE AG, 还是任何的关联方都不对此信息的适用性以及使用结果承担任何责任。EMS-CHEMIE AG

也不允许或支持在医疗植入应用中使用其任何产品。这一信息是由技术熟练的人在他们的自己的判断和风险评估下使用的, 与和本产品相关的其他产品和进程无关。

这不是任何专利或其他专有权利的使用许可证。本产品的使用取决于客户, 而不是EMS-CHEMIE AG。客户必须确定信息使用的适合性以及材料使用的可预见性, 使用方式, 以及是否侵害任何专利。这些信息只给出了典型的性能, 不用于规范使用。EMS-CHEMIE AG有权作出补充, 删除或修改的信息在任何时间, 恕不另行通知。

页: 1/2

供应地区	工业及消费品
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 传动装置, 工具及零件