

Grivory HT3Z LF black 9564

PA*

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA10T/X, MH,12-030

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	2700 / 2800	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	80 / 75	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 4	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	100 / 95	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	95 / 90	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	6 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	6 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	140 / 140	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 °C/min)	295 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	110 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	85 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	80 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	80 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	140	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	240	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E10 / 1E10	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E11	Ohm	IEC 60093
电介质强度	33 / 33	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 400	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	2.5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.4 / -	%	类似ISO 62
密度	1190 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	1.8 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	1.2 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据

加工方法

注塑

供货形式

切粒

材料特性

耐水解, 较高的耐酒精, 生物基材料尼龙, 共聚尼龙, 部分芳香族尼龙

汽车

进气系统, 空气增压系统, 液压系统, 冷却及空调系统, 油路系统, 动力系统及车身底盘, 内饰

特殊性能	电子电器
可电镀的, 较高的耐热性	电器设施, 电器设备
供应地区	工业及消费品
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	液压及气动, 机械工程, 传动装置, 工具及零件