

# Lucent PC /ASA 0625U

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 + PC

LyondellBasell Industries

## Technical Data

### 产品说明

Polycarbonate+ASA Alloy, Injection Grade

Recycled Content

Add "R" for Added Release

Add "U" for UV Stabilized

### 总览

加工方法

- 注射成型

### 物理性能

密度 / 比重

额定值 单位制

1.15 g/cm<sup>3</sup>

测试方法

ASTM D792

熔流率 ( 熔体流动速率 ) (260°C/5.0 kg)

30 g/10 min

ASTM D1238

### 机械性能

抗张强度 (屈服)

63.6 MPa

ASTM D638

弯曲模量

2790 MPa

ASTM D790

### 冲击性能

悬臂梁缺口冲击强度 (3.18 mm)

额定值 单位制

410 J/m

测试方法

ASTM D256