

POLYVIN® PVC 6588

聚氯乙烯

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明

General purpose flexible PVC formulation for wire harness/strain relief applications requiring good dry feel and east of processing

总览

加工方法

• 挤出

• 注射成型

物理性能

额定值 单位制

测试方法

密度 / 比重

1.31 g/cm³

ASTM D792

机械性能

额定值 单位制

测试方法

抗张强度³ (屈服)

10.3 MPa

ASTM D638

伸长率⁴ (断裂)

330 %

ASTM D638

弹性体

额定值 单位制

测试方法

撕裂强度⁵

3.16 kN/m

ASTM D1004

硬度

额定值 单位制

测试方法

肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒)

70

ASTM D2240

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 类型 4, 510 mm/min

⁴ 类型 4, 500 mm/min

⁵ C 模具, 51 mm/min