

RTP 227 HS

聚酰胺66

RTP Company

注射	额定值 单位制
干燥温度	79 °C
干燥时间	4.0 hr
建议的最大水分含量	0.20 %
建议的最大回制料比例	20 %
料筒后部温度	274 到 288 °C
料筒中部温度	274 到 288 °C
料筒前部温度	274 到 288 °C
模具温度	66 到 107 °C
注塑压力	82.7 到 138 MPa

备注¹ 一般属性：这些不能被视为规格。