

**Grilon CF 7**

PA\*

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

**Produkttext**

Produkt-Bezeichnung nach ISO 1874:

PA6/12, FT, 18-010

Thermische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Schmelztemperatur (10°C/min)	<b>155 / -</b>	°C	ISO 11357-1/-3

Andere Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Wasseraufnahme	<b>7 / -</b>	%	Ähnlich ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	<b>2 / -</b>	%	Ähnlich ISO 62
Dichte	<b>1080 / -</b>	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

Folieneigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Glanz, 60°	<b>130 / -</b>	-	ISO 2813

Rheol./Phys. Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Schmelzevolumenrate (MVR)	<b>100 / -</b>	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Temperatur	<b>275 / -</b>	°C	ISO 1133
Belastung	<b>5 / -</b>	kg	ISO 1133

**Merkmale**

**Verarbeitungsmethoden**

Folienextrusion, Blasfolienextrusion, übrige Extrusion

**Produkt Merkmale**

Barriereeigenschaften, Flexibel, Hochviskos, Co Polyamid

**Lieferformen**

Grieß

**Verpackung**

Orientierte Folie

**Besondere Kennwerte**

Transparent

**Lebensmittelkontakt**

EU Anforderungen, FDA