

Grilon CF 7

PA*

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA6/12, FT, 18-010

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10° C/min)	155 / -	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	7 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2 / -	%	类似ISO 62
密度	1080 / -	kg/m ³	ISO 1183

机械性能(薄膜)	干 / 湿	单位	测试标准
光泽度, 60°	130 / -	-	ISO 2813

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积熔融指数 (MVR)	100 / -	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	275 / -	°C	ISO 1133
载荷	5 / -	kg	ISO 1133

典型数据

加工方法

薄膜挤出成型, 薄膜挤吹, 其它挤出成型

材料特性

防护性能, 韧性, 高粘度, 共聚尼龙

供货形式

切粒

包装

拉伸薄膜

特殊性能

透明.

食品接触

欧盟要求, FDA

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲