

Grivory GCL-3H anthracite

PA*-CF30

EMS-GRIVORY

机械性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
拉伸模量	22500 / 21500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	315 / 270	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1.6 / 1.7	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度 (+23°C)	55 / 65	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	55 / 65	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	16 / 16	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	20 / 20	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 已调节	单位	Test Standard
球压硬度	320 / 285	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	255 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	240 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	10 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	25 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	110	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	220	°C	EMS

电性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
体积电阻率	30 / 30	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 50	Ohm	IEC 62631-3-2

其它性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
吸水性	4.7 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1280 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
模塑收缩率 (平行)	0 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577

Processing Injection Molding	价值	单位	Test Standard
Hopper zone	≤ 80	°C	-
Feeding zone	≤ 280	°C	-
Compression zone	≤ 290	°C	-
Metering zone	≤ 300	°C	-
Nozzle	≤ 290	°C	-
Melt	280 - 300	°C	-
Mold surface temperature	80 - 120	°C	-
Injection speed	Low - Medium		-
Pressure	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	20 - 80	bar	-
Circumferencial screw speed	0.1 - 0.15	m/s	-

典型数据

加工方法

注塑

材料特性

长玻纤, 部分芳香族尼龙

Grivory GCL-3H anthracite

PA*-CF30

EMS-GRIVORY

供货形式

碎粒料

特殊性能

防静电的, 较高的耐热性

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

汽车

汽车电子电器及照明, 冷却及空调系统, 油路系统, 动力系统及车身底盘, 内饰, 外饰

电子电器

电器设施, 电器设备, 连接器, 供电系统

工业及消费品

家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件