

Grivory GVL-5H HP black 9915/1

PA*-GF50

EMS-GRIVORY

| 机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 拉伸模量 | 17500 / 16800 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 | 290 / 265 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | 2.5 / 2.5 | % | ISO 527-1/-2 |
| 简支梁冲击强度 (+23°C) | 100 / 100 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| 简支梁冲击强度 (-30°C) | 100 / 100 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | 35 / 35 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 35 / 35 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |

| 机械性能 (TPE) | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
|------------|-----------|-----|---------------|
| 球压硬度 | 275 / 260 | MPa | ISO 2039-1 |

| 热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
|------------------|-----------|-------|----------------|
| 熔融温度 (10°C/min) | 260 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 热变形温度 (1.80 MPa) | 255 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
| 热变形温度 (8.00 MPa) | 220 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
| 线性热膨胀系数 (平行) | 20 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 线性热膨胀系数 (垂直) | 50 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 最大使用温度 (长期) | 100 - 110 | °C | ISO 2578 |
| 最大使用温度 (短期) | 220 | °C | EMS |

| 电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
|----------|-------------|-------|---------------|
| 体积电阻率 | 1E10 / 1E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| 表面电阻率 | - / 1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| 介电强度 | 33 / 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对漏电起痕指数 | - / 600 | - | IEC 60112 |

| 其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
|------|----------|-------------------|---------------|
| 吸水性 | 4 / - | % | 类似ISO 62 |
| 吸湿性 | 1.3 / - | % | 类似ISO 62 |
| 密度 | 1560 / - | kg/m ³ | ISO 1183 |

| 流变性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
|------------|---------|----|-----------------|
| 模塑收缩率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
| 模塑收缩率 (垂直) | 0.3 / - | % | ISO 294-4, 2577 |

| Processing Injection Molding | 价值 | 单位 | Test Standard |
|------------------------------|--------------|-----|---------------|
| Hopper zone | 60 - 80 | °C | - |
| Feeding zone | 290 - 300 | °C | - |
| Compression zone | 290 - 310 | °C | - |
| Metering zone | 290 - 310 | °C | - |
| Nozzle | 290 - 310 | °C | - |
| Melt | 290 - 310 | °C | - |
| Mold surface temperature | 80 - 120 | °C | - |
| Injection speed | Low - Medium | | - |
| Pressure | 300 - 800 | bar | - |
| Dynamic pressure (hydraulic) | 20 - 60 | bar | - |
| Circumferencial screw speed | 4 - 10 | m/s | - |

典型数据

加工方法

注塑

材料特性

较高的流动及脱模, 长玻纤, 部分芳香族尼龙

Grivory GVL-5H HP black 9915/1

PA*-GF50

EMS-GRIVORY

供货形式

碎粒料

特殊性能

较高的耐热性

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

汽车

汽车电子电器及照明, 冷却及空调系统, 动力系统及车身底盘, 内饰, 外饰

电子电器

电器设施, 电器设备, 连接器, 供电系统

工业及消费品

家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件