

Grilon BRZ 340 H

PA6

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA6-HI, GHR, 27-030 N

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	2800 / 700	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	70 / 35	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	4 / 15	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	40 / >50	%	ISO 527-1/-2
断裂应力	40 / 45	MPa	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	15 / N	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	11 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	130 / 45	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	222 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	55 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (0.45 MPa)	130 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	90 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	120 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	100 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	180	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	40 / 35	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	9 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	3 / -	%	类似ISO 62
密度	1100 / -	kg/m ³	ISO 1183


函数

Grilon BRZ 340 H


PA6

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

动态剪切模量 - 温度



动态剪切模量 - 温度



典型数据

加工方法

其它挤出成型

供货形式

切粒

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

耐化学性

酸类

- ☺ 醋酸 (5g/100g) (23°C)
- ☺ 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C)
- ☺ 乳酸 (10g/100g) (23°C)
- ☹ 盐酸 (36g/100g) (23°C)
- ☹ 硝酸 (40g/100g) (23°C)
- ☹ 硫酸 (38g/100g) (23°C)
- ☹ 硫酸 (5g/100g) (23°C)
- ☹ 铬酸溶液 (40g/100g) (23°C)

碱类

- ☺ 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23°C)
- ☺ 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23°C)
- ☺ 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23°C)

醇类

- ☺ 异丙醇 (23°C)
- ☺ 甲醇 (23°C)

材料特性

韧性

汽车

进气系统, 冷却及空调系统

电子电器

电线电缆

工业及消费品

液压及气动, 机械工程, 传动装置

Grilon BRZ 340 H

PA6

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

😊 乙醇 (23°C)

碳氢化合物

😊 正乙烷 (23°C)

😊 甲苯 (23°C)

😊 异辛烷 (23°C)

酮类

😊 丙酮 (23°C)

醚类

😊 乙醚 (23°C)

矿物油

😊 SAE 10W40号多效润滑油 (23°C)

😊 SAE 10W40号多效润滑油 (130°C)

😊 SAE 89/90号变速箱润滑油 (130°C)

😊 绝缘油 (23°C)

标准燃油

😊 ISO 1817 燃油1号 (60°C)

😊 ISO 1817 燃油2号 (60°C)

😊 ISO 1817 燃油3号 (60°C)

😊 ISO 1817 燃油4号 (60°C)

😊 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23°C)

😊 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23°C)

😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23°C)

😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90°C)

😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90°C)

盐溶液

😊 氯化钠溶液(10g/100g) (23°C)

🚫 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23°C)

😊 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23°C)

😊 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23°C)

😊 氯化锌溶液 (50g/100g) (23°C)

其它

😊 乙酸乙酯 (23°C)

🚫 过氧化氢 (23°C)

😊 DOT4号刹车油 (130°C)

😊 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108°C)

😊 1g/100g 基苯氧- 聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23°C)

😊 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23°C)

😊 水 (23°C)

😊 去离子水 (90°C)

🚫 酚溶液(5g/100g) (23°C)