

## Grilon BG-15 HM black 9992

PA6-I-GF15

EMS-GRIVORY

机械性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
拉伸模量	5500 / 4000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	105 / 70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	4 / 10	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度 (+23°C)	55 / 60	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	60 / 60	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	10 / 12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	5 / 5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 已调节	单位	Test Standard
球压硬度	150 / 90	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
熔融温度 (10°C/min)	222 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	160 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	65 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	20 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	130 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	95	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	160	°C	EMS

电性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	38 / 32	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
吸水性	5.5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2 / -	%	类似ISO 62
密度	1140 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

流变性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
模塑收缩率 (平行)	0.15 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.5 / -	%	ISO 294-4, 2577

Processing Injection Molding	价值	单位	Test Standard
Hopper zone	60 - 80	°C	-
Feeding zone	≥ 270	°C	-
Compression zone	≥ 275	°C	-
Metering zone	≥ 280	°C	-
Nozzle	≥ 275	°C	-
Melt	270 - 300	°C	-
Mold surface temperature	80 - 100	°C	-
Injection speed	Medium - High		-
Pressure	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	5 - 15	bar	-

## 典型数据

**Grilon BG-15 HM black 992**

PA6-I-GF15

EMS-GRIVORY

**加工方法**

注塑

**汽车**

进气系统, 汽车电子电器及照明, 内饰

**供货形式**

碎粒料

**电子电器**

电器设施, 电器设备

**特殊性能**

高冲击韧性的/经抗冲改性的

**工业及消费品**

家庭用品, 机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件

**地区供应**




北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

**耐化学性**




**酸类**

-  醋酸 (5g/100g) (23°C)
-  柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C)
-  乳酸 (10g/100g) (23°C)
-  盐酸 (36g/100g) (23°C)
-  硝酸 (40g/100g) (23°C)
-  硫酸 (38g/100g) (23°C)
-  硫酸 (5g/100g) (23°C)
-  铬酸溶液 (40g/100g) (23°C)




**碱类**

-  氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23°C)
-  氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23°C)
-  氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23°C)


**醇类**

-  异丙醇 (23°C)
-  甲醇 (23°C)
-  乙醇 (23°C)


**碳氢化合物**

-  n-乙烷 (23°C)
-  甲苯 (23°C)
-  异辛烷 (23°C)





**酮类**

-  丙酮 (23°C)

**醚类**

-  (二)乙醚 (23°C)

**矿物油**

-  SAE 10W40号多效润滑油 (23°C)
-  SAE 10W40号多效润滑油 (130°C)
-  SAE 89/90号变速箱润滑油 (130°C)
-  绝缘油 (23°C)

## Grilon BG-15 HM black 9992

PA6-I-GF15

EMS-GRIVORY

## 标准燃油

- 😊 ISO 1817 燃油1号 (60°C)
- 😊 ISO 1817 燃油2号 (60°C)
- 😊 ISO 1817 燃油3号 (60°C)
- 😊 ISO 1817 燃油4号 (60°C)
- 😊 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23°C)
- 😊 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23°C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23°C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90°C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90°C)

## 盐溶液

- 😊 氯化钠溶液(10g/100g) (23°C)
- 🚫 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23°C)
- 😊 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23°C)
- 😊 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23°C)
- 😊 氯化锌溶液 (50g/100g) (23°C)

## 其它

- 😊 乙酸乙酯 (23°C)
- 🚫 过氧化氢 (23°C)
- 😊 DOT4号刹车油 (130°C)
- 😊 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108°C)
- 😊 1g/100g 基苯氧-聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23°C)
- 😊 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23°C)
- 😊 水 (23°C)
- 😊 去离子水 (90°C)
- 🚫 酚溶液(5g/100g) (23°C)