

Grilamid 2S XE 4228 black 9992

PA610-GF15

EMS-GRIVORY

机械性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
拉伸模量	5500 / 4000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	115 / 75	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	4.5 / 11	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度 (+23°C)	60 / 60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	45 / 45	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	6 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	6 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 已调节	单位	Test Standard
球压硬度	150 / 110	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
熔融温度 (10°C/min)	225 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	190 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	65 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	50 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	100 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	115	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	160	°C	EMS

电性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
体积电阻率	1E9 / 1E9	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E10	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	35 / 35	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
吸水性	3 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.3 / -	%	类似ISO 62
密度	1180 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
模塑收缩率 (平行)	0.7 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	1.1 / -	%	ISO 294-4, 2577

Processing Injection Molding	价值	单位	Test Standard
Hopper zone	70 - 90	°C	-
Feeding zone	240 - 260	°C	-
Compression zone	250 - 270	°C	-
Metering zone	260 - 280	°C	-
Nozzle	260 - 280	°C	-
Melt	260 - 290	°C	-
Mold surface temperature	70 - 90	°C	-
Injection speed	Medium - High		-
Pressure	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	5 - 15	bar	-
Circumferencial screw speed	0.8 - 1.6	m/s	-

典型数据

Grilamid 2S XE 4228 black 9992

PA610-GF15

EMS-GRIVORY

加工方法

注塑

汽车

汽车电子电器及照明

供货形式

碎粒料

电子电器

电器设施, 电器设备

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

工业及消费品

家庭用品, 机械工程, 体育及消费品

材料特性

生物基材尼龙